

EXTRA RYCHLÝ ODMAŠŤOVAČ A ODSTRAŇOVAČ ZNEČIŠTĚNÍ A BIO FILMU Z RŮZNÝCH PODKLADŮ NÁHRADA ZA CHLOROVÉ PRODUKTY

IG 201 FORTE je vyvinut jako dvousložkový jednokomponentní extra rychlý odmašťovač a odstraňovač anorganického a organického znečištění (zeleného, šedého a černého bio filmu) na různých podkladech, včetně minerálních.

Naředěný **IG 201 FORTE** **nepoškozuje** podkladové substráty (zinek, titan, zinek), nemění a nepoškozuje barvy /včetně fasádních/. **Pro zamezení znovuvytvoření nečistot použijte biocidní produkt IG D 401, který působí proti** mechům, řasám, sinicím a plísním a poskytuje ve spojení s ochranami (IG PAR / SIL, IG 336, IG 222) vysoce efektivní a ekonomickou ochranu ošetřených povrchů na dobu až 15 let.

V případě použití ochrany IG Ceramsil tento krok není nutný.

■ KONCENTRÁT

- Vynikající odmašťovač a odstraňovač **BIO FILMU** (zeleného, šedého a černého)
- Neobsahuje chlor!!! ani peroxidové látky
- Účinnost prokázána na široké paletě **BIO znečištění a povrchů**
- Jednoduchá a snadná aplikace

Ideální pro střechy (tašky, beton), terasy (dlažba, kámen, beton, terakota), fasády (cihla, omítky, barvy, mramor) a různé substráty (zahradní dlažba, venkovní sochy, dřevěné povrchy, balkony, tenis. kurty). Zhotovení stavebních povrchů (minerálních, silikátových, silikonových) je velmi nákladné a také jejich údržba je velice nákladnou záležitostí. Ochrana a sanace proti organickým nečistotám je tedy dnes nutností.

Barva	Doba působení	Báze	Vzhled	Ředění	Spotřeba
Bíložlutá	5-40 min	hybrid	kapalina	1:3-10	8-12 m ²

Aplikace: Aplikujte při minimální teplotě ovzduší i podkladu **+10°C**. Doporučujeme odstranit nečistoty z povrchu / tím se výrazně sníží spotřeba/. Pouze v případě velmi silného znečištění vyčistěte nejdříve produktem **IG 255**, naředěným v poměru 1:5 až 1:10 dle stupně znečištění. V případě běžného znečištění použijte rovnou pouze produkt **IG 201 FORTE**.

IG 201 FORTE důkladně rozmíchejte, ihned nařeďte!!!

Poté nastříkejte pomocí nízkotlakového rozstřikovače dle aplikace:

- Pro eliminaci zeleného bio znečištění nařeďte 1:5-10 s vodou.
- Pro eliminaci černého nebo vysokém znečištění nařeďte 1:3-5 s vodou
- Pro frekvenční čištění nařeďte 1:10-25 s vodou

V případě zeleného filmu se zelená barva změní na hnědo-oranžovou /cca za 5-10min/, poté je možno začít již smývat. V případě černého znečištění nechte působit 30-40min. Při extra silném černém znečištění prodlužte dobu působení na 1-1,5 hodiny. Smyjte vodou, pouze při opravdu silném znečištění produktem **IG 255** naředěným v poměru 1:10. Ke smývání v obou případech použijte WAP, teplá voda zvyšuje účinnost produktu.

Po zaschnutí naneste algicid **IG D 401** pro zamezení znovuvytvoření bio filmu a nečistot a již **NESMÝVEJTE!** Opět nechte zaschnout a aplikujte ochrany dle druhu povrchu (**IG PAR**, **IG SIL**, **IG 336**, **IG 226**). **V případě aplikace ochrany IG CeramSil nebo IG 360 není nutno aplikovat IG D 401.** Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést **TEST** na slučitelnost povrchové úpravy. Upozornění: Neaplikujte na slunci a ochraňte trávníky a rostliny. Nikdy nepoužívejte s chlorovanými produkty.

Balení: 5L

www.impaguard.cz

HF servis s.r.o.
Plešnice 25

Město Touškov

PSČ: 330 33

Tel.: 377 279 255

www.impaguard.cz

hfservis@hfservis.cz

HFSERVIS