

HYDROFOBNI POLYMEROVÁ OCHRANA POVRCHŮ PROTI VODĚ, ZNEČIŠTĚNÍ A UV ZÁŘENÍ NA PROBARVENÉ, SILIKÁTOVÉ, AKRYLOVÉ, SILIKONOVÉ A PAROPROPUSTNÉ OMÍTKY A STŘEŠNÍ GLAZOVANÉ A BARVENÉ KRYTINY KONCENTRÁT

IG 226 je transparentní dlouhotrvající polymerová ochrana s EXTRA vysokou odolností proti vodě a nečistotám, atmosférickým vlivům a slunečnímu radiačnímu záření. Vyznačuje se velmi vysokou odolností proti stárnutí, chrání před vznikem prasklinek způsobených kapilární vodou a mrazem. Má vynikající efekt na stěnách a střeších. **IG 226** poskytuje efektivní vysoce odolnou ochranu jak horizontálních, tak i vertikálních povrchů. Vytváří neviditelný film, který zvýrazňuje původní vzhled povrchu a usnadňuje čištění, má samočistící vlastnost. V naředěné formě je dobře smývatelný ze skla a parapetů.

Doporučuje se na opláštění budov, omítky ošetřené silikátovými, akrylovými a silikonovými barvami a paropropustné omítky. Ideální na probarvené omítky zateplovacích systémů a barvené (glazované) pálené a betonové střešní krytiny, plechové střešní systémy a lakované či barvené dřevěné povrchy.

- Hydrofobní membránová ochrana proti vodě, znečištění, UV záření, atmosférickým vlivům, kyselým deštům, posypovým solím, atd
- Extra dlouhá životnost – 3 až 15 let (dle ředění)
- Při použití s IG D 401 poskytuje ochranu proti mechům, řasám, sinicím, bakteriím a virům
- Výrazně zpomaluje proces stárnutí
- Obnovuje a zvýrazňuje původní barevný vzhled povrchu
- Bez jedovatých, karcinogenních a toxických látek
- Aplikovatelný i na citlivé zateplovací systémy
- Jednoduchá a snadná aplikace

Ideální na:

- barvené a probarvené silikonové a silikátové omítky
- paropropustné omítky
- barvené opláštění /zateplovací systémy/ budov
- barvené a probarvené glazované střešní krytiny
- barvené plechové střešní krytiny
- barvené a lakované dřevěné povrchy

IG 226 nabízí jednoduchou a zároveň cenově dostupnou ochranu, která splňuje všechny požadavky na velmi kvalitní ochranu.

Produkt	Počet vrstev	Doba polymerizace	Báze	Vzhled	Škodlivost
IG 226	1	6 h	aqua	kapalina	NE
Ochrana a separace proti	Barva	Vydatnost	Ředění/Životnost		
vodě, solím, nečistotám	mléčná	8-25m ² /L dle podkladu	1:1 – 12-15 let 1:2 - 8 let 1:4 - 5 let		

Aplikace:

- Aplikovaný povrch musí být suchý, bezprašný a hlavně odmaštěný produktem IG 255 nebo odsolený produktem IG 380. Poté musí být povrch důkladně opláchnut čistou vodou.
- Při bio znečištění nejdříve použijte produkt IG 201 a nechte 10-40 minut působit. Poté vyčistěte pomocí produktu IG 255 (pomocí vysokotlakého přísávání nebo při ruční aplikaci s naředěným produktem v poměru 1:5).
- **Pro ochranu proti mechům, sinicím a řasám použijte před aplikací ochrany na oschlý povrch produkt IG D 401 v poměru 1:15**
- Po oschnutí podkladu produkt IG 226 důkladně protřepejte a rozmíchejte, naředěte s čistou (demineralizovanou) vodou, nastříkejte nízkotlakovým nebo airless systémem na povrch, případně aplikujte válečkem. **Produkt lze ředit čistou vodou v poměru až 1:4**
- **Doporučujeme aplikovat pouze 1 vrstvu!**
- Zpolymerizovaný film je po 24h při 20°C/50rh
- **Suchý povrch je po 4-6h při 22°C/50rh**
- Náradí a znečištěné plochy (okna, dveře) ihned důkladně vyčistěte čistou teplou vodou. Stříkací zařízení ihned důkladně propláchněte čistou vodou. **Pokud produkt IG 226 již vytvrdl nebo jste ho použili v neředěné formě, použijte k čištění povrchu a výplachu náradí produkt IG 422.**
- Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy

Balení: 5, 20 a 200L

HF SERVIS s.r.o.
Plešnice 25

Město Touškov

PSČ: 330 33

Tel.: 377 279 254-55

Fax.: 377 279 260

hfservis@hfservis.cz

impaguard.cz

HFSERVIS

www.impaguard.cz