

**SILNÝ A RYCHLÝ NEABRAZIVNÍ ČISTIČ,
ODMAŠŤOVAČ A ODSTRAŇOVAČ
VÁPENATÝCH A MINERÁLNÍCH USAZENIN, SOLNÝCH
USAZENIN, SANYTRU, KYSELÉ MASTNOTY, MASTNÝCH
DOPRAVNÍCH, ATMOSFÉRICKÝCH A EXTRA ODOLNÝCH
NEČISTOT
Z DLAŽDIC, KAMENE, ŽULY, VÁPENCE, OMÍTEK, NEREZ
OCELI A ELOXOVANÉHO HLINÍKU
OBNOVUJE ZAŠLÉ A ZOXIDOVANÉ POVRCHY
KONCENTRÁT**

IG 310 v jediném úkonu velmi rychle odmašťuje, čistí biologické nečistoty, oxidaci, smog, odstraňuje ulpělé nečistoty (řasy, sinice, mech, hmyz), kyselou mastnotu, vápenaté, minerální a solné usazeniny a ztmavnutí povrchu a zároveň obnovuje a renovuje podklad. Určen k použití tam, kde nečistoty vytváří s těmito materiály tvrdé silikáty, které nelze odstranit běžnými přípravky. Vhodný také pro odstranění skvrn po rzi, nečistot z kamene, cihel, cementu, nátěrů, atd. Čistí hliník (mimo anodicky pasivovaného, kde hrozí riziko odstranění pasivované ochranné vrstvy) - rozpustí soli hliníku a obnaží původní kovový povrch, odstraňuje skvrny po rzi. Je účinný i bez drhnutí podkladu, nedochází k mechanickému poškození podkladu abrazí ani erozí, výsledky jsou viditelné okamžitě. Nahrazuje mechanické čištění jako je jehličkování, pískování, tryskání suchým ledem, broušení a mytí abrazivními čističi, které povrch poškozují.

IG 310 je určen pro odstraňování nečistot z cihel, betonu, vápence, omítek, keramických obkladů, mozaikových obkladů, kameniny, dlaždic, žuly, tvrdého kamene, nerez oceli a hliníku a dalších kyselinám odolných materiálů.

Technické údaje - čištění

Živočišné a rostlinné tuky a oleje	Oxidace	Řasy, mech a sinice	Minerální usazeniny	Vosky	Zapečené nečistoty
◆ ◆	◆ ◆ ◆	◆ ◆ ◆	◆ ◆ ◆ ◆	◆	◆

Na velmi odolné nečistoty doporučujeme extra silný gelový čistič IG 380

Báze	Vzhled	PH	Barva	Vydatnost	Ředění
Aqua	Kapalina	2	Čirá	8-18m ² /L	až 20%

Mytí a odstraňování nečistot a povlaků z dlažby a obkladů

IG 310 je ideální na mytí povrchů jako jsou keramické, glazované a betonové plochy. Odmašťuje, odstraňuje nečistoty, minerální, vápenaté, železité usazeniny, řasy, sinice, vodní šlem. Výborně odstraňuje znečištění u bazénů. Po umytí doporučujeme ochránit produkty **IG 223, IG 227, IG 335 nebo IG 336** dle druhu povrchu.

Mytí a odstraňování nečistot z fasády a stavebních povrchů

IG 310 je určen též na čištění minerálních, silikátových, silikonových, akrylových a betonových fasád a omítek, kde odstraňuje solné, vápenaté, železité usazeniny, řasy, sinice, oxidaci a dopravní nečistoty.

Po umytí doporučujeme ochránit produkty **IG 227** nebo **IG 335** dle druhu povrchu. Jako antigraffiti ochranu doporučujeme **IG 110, 115, 140 nebo IG 130**.

Čištění a údržba památek

IG 310 je ideální produkt pro čištění a údržbu památek, jako jsou sochy, kašny, hrady, zámky, fontány, atd, jelikož je vyroben na bázi bezpečných složek (neobsahuje kyselinu solnou, dusičnou ani mravenčí). S pomocí tohoto produktu dochází k velmi výraznému snížení nákladů.

Aplikace:

Před aplikací vždy nejdříve povrch navlhčete!

Pro odstranění sanytru použijte produkt **IG 310** v neředěné formě. Pro ostatní aplikace produkt zřeďte v poměru až 1:5 s čistou vodou. Zředění výrobku je v závislosti na tloušťce a množství vrstev, které mají být odstraněny. Produkt nanášejte rovnoměrně na celou plochu odspodu nahoru!!! Nechte 10-30 min působit, poté důkladně opláchněte čistou vodou, nejlépe vysokotlakem a nechte zaschnout. V případě potřeby postup opakujte. Produkt nezanechává stopy po oplachování.

Pro konkrétní aplikaci je třeba volit postup na základě výsledků předběžné zkoušky na malém povrchu, který má být ošetřen. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nevhodným užitím přípravku.

Metody aplikace:

Natíráním, válečkováním, stříkáním (nízko a vysokotlaké mytí).

Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy

Balení: 5 Kg a 20 Kg

HF SERVIS s.r.o.
330 33 Plešnice 25

Czech Republic

Tel.: +420 377 279 255

impaguard@hfservis.cz

www.impaguard.cz



WWW.IMPAGUARD.CZ