

EXTRA SILNÝ A RYCHLÝ NANO GEL ČISTIČ, ODMAŠŤOVAČ A ODSTRAŇOVAČ

VODNÍHO KAMENE, VÁPENATÝCH, MINERÁLNÍCH A SOLNÝCH
USAZENIN, ORGANICKÝCH NEČISTOT (SINICE, MECH, ŘASY),
KYSELÝCH MASTNOT, EXTRA ODOLNÝCH A ČERNÝCH
ATMOSFÉRICKÝCH NEČISTOT

SPECIÁLNĚ Z VÁPENATÝCH A KŘEMIČITÝCH KAMENŮ,
CIHEL, CEMENTU A BETONU

OBNOVUJE ZAŠLÉ A ZČERNALÉ POVRCHY
KONCENTRÁT

IG 393 je extra silný a rychlý neabrazivní gelový čistič, odmašťovač a odstraňovač solných, vápenatých a minerálních usazenin, organických nečistot, oxidace, smogu, kyselých mastnot, atmosférických a extra odolných nečistot z vápenatých a křemičitých kamenů, cihel, cementových ploch a betonu. Ideální pro čištění tmavých a zčernalých obkladů, včetně fasádních, obkladových kamenů, žuly a ostatních těžce čistitelných povrchů.

Odstraňuje ztmavnutí povrchu, čistí do hloubky a zároveň obnovuje a renovuje podklad. Nezpůsobuje povrchovou degradaci podkladu a barev. Nahrazuje mechanické čištění jako je jehličkování, pískování, tryskání suchým ledem, broušení a mytí abrazivními čističi, které povrch poškozují. Jeho gelová konzistence je ideální pro použití na svislých stěnách, snižuje spotřebu a zvyšuje efektivitu čištění.

Odstraňuje

Živočišné a rostlinné tuky a oleje	Oxidace	Řasy, mech a sinice	Usazené nečistoty	Vosky	Zapečené nečistoty
◆ ◆	◆ ◆ ◆ ◆	◆ ◆ ◆ ◆	◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆	◆	◆ ◆

Technická tabulka

Báze	Vzhled	PH	Barva	Vydatnost	Ředění
Aqua	GEL	3	Bílá	6-12m ² /L	1:1 až 1:10

Aplikace:

- ✚ Před aplikací vždy nejdříve navlhčete povrch!
- ✚ **IG 393** používejte v neředěné formě nebo jej můžete naředit v poměru až 1:10 s čistou vodou. Zředění výrobku je v závislosti na tloušťce a množství vrstev, které mají být odstraněny.

Metody aplikace:

- ✚ Natíráním, válečkováním, stříkáním
- ✚ Produkt nanášejte rovnoměrně na celou plochu odspodu nahoru! Nechte 10-30 min působit, poté důkladně opláchněte čistou vodou, nejlépe vysokotlakem a nechte zaschnout. V případě potřeby postup opakujte. Použitím kartáče zvýšíte účinnost.
- ✚ Produkt nezanechává stopy po oplachování.

Spotřeba:

- ✚ 1L neředěného produktu/ 6-12 m², při 20% naředění 10-18 m² (dle struktury povrchu).
- ✚ Po aplikaci produktu **IG 393** doporučujeme plochy **ochránit produkty IG 223, IG 227, IG 335 nebo IG 336** dle typu povrchu, kdy se vytvoří ultratenká hydrofobní vrstva s ochranou proti následnému znečištění a usazování vápenatých povlaků a nečistot.

Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy.

Balení: 5l a 20l

HF SERVIS s.r.o.
330 33 Plešnice 25

Město Touškov

Tel.: +420 377 279 255

impaguard@hfservis.cz

www.impaguard.cz



WWW.IMPAGUARD.COM