IMPASOL® ANTISILIKON

Bezezbytkový odmašťovač
Zvyšuje přilnavost barev a laků
Excelentní rychlost odpařování
Vysoká odmašťovací síla
Odstraňuje silikon, antiseize a další těžká maziva
Slučitelný s většinou plastů, Antikorozivní

IMPASOL® ANTISILIKON je speciální odmašťovač naprosto odlišný od klasických uhlovodíků. Neobsahuje aromatické benzeny. Je použitelný ve všech odvětvích **automobilového, strojírenského, elektrotechnického, obalového, zemědělského a textilního průmyslu**. Výborně a bezezbytkově odstraňuje prach, mastnotu, vosk, maziva, oleje a silikon.
Svým bezpečným složením je určen i k odmašťování strojů a strojních komplexů v průmyslu, kde není klasifikován jako CMR látka (karcinogenní, mutagenní, reprotoxická).

IMPASOL® ANTISILIKON

- **Vysoká rychlost zasychání a bezezbytkové odpaření (barvení, lakování)**
- **Biologická odbouratelnost (mytí v zemědělském průmyslu, odmašťování konstrukcí) ideální pro odmašťování s rychlým odparem před barvením a lepením**
- **Velice silné rozpouštědlo většiny olejů (včetně silikonových), tuků a vazelín (včetně antiseizů).**
- **Unikátně rozpouští vosky a pryskyřice**

Účinný víceúčelový čistič strojních zařízení, motorů, kovových ploch a silný odmašťovač před lepením, lakováním, barvením nebo další povrchovou úpravou (např. galvanizací). Jemně a účinně odstraňuje mastnotu a nečistoty z plastů, barvených a lakovaných povrchů (nutně otestovat slučitelnost). Vhodný do balicího a zpracovatelského průmyslu.

CHARAKTERISTIKA	NORMA	HODNOTA	JEDNOTKA
Test - Měděný plát koroze 100 h v 40°C	ASTM D 130	1	Záznam
Fyzikální stav a vzhled	Vizuálně	Kapalina	průhledná
Index KB, schopnost rozpouštědla [bonitace]	ASTM D 1133	68	
Index lomu světla, při 20°C	ASTM D 1218	1,4350	
Hustota při 15°C	ASTM D 4052	860-890	kg/m^3
Zápach		mírný	
Bod vznícení v uzavřené nádobě	ISO 2719	-4	°C
Bod samovznícení	ASTM E 659	230	°C
Výše odpařování relativně (ether=1)	DIN 53 170	22	
Viskozita při 20°C	ASTM D 445	0,8	mm^2/s
Rychlost odpařování		4 minuty	

Aplikace:

Před použitím doporučujeme provést test. Odstraňte všechny známky volné koroze a oxidace osmirkováním nebo pomocí drátěného kartáče. Produkt naneste na znečištěný povrch a nechte působit. Účinek zvýšíte rozrušením usazených nečistot pomocí tvrdého štětce nebo kartáče. Rozpuštěnou nečistotu vždy stírejte čistým hadříkem. Při větším znečištění postup opakujte. Produkt může být používán ručně nebo v odmašťovacích vanách.

BALENÍ: Kanystr 1l, 5l a 30L
SKLADOVÁNÍ: Skladujte mimo dosah dětí a od zdrojů vznícení.
Před použitím čtěte bezpečnostní listy. Uvedené hodnoty jsou průměrné a nepředstavují specifikaci.

HF SERVIS s.r.o., Plešnice 25, 330 33 Město Touškov,
Email: hfservis@hfservis.cz, Tel.: 377 279 255,

WWW.HFSERVIS.CZ