IMPASOL® STRIPPER 400

RYCHLÝ ODSTRAŇOVAČ ALKYDOVÝCH, VINYLOVÝCH A URETANOVÝCH PRYSKYŘIC URČEN K ŘEDĚNÍ, ČIŠTĚNÍ A ODSTRANĚNÍ BAREV, LAKŮ A LEPIDEL NA BÁZI POLYESTERŮ, URETANŮ, ALKYDŮ, VINYLŮ, URETANOVÝCH PRYSKYŘIC, PU EPOXIDŮ A JEDNOSLOŽKOVÝCH POLYURETANŮ

IMPASOL® STRIPPER 400 je rychlý odstraňovač určený k ředění, čištění a odstranění barev, laků a lepidel na bázi polyesterů, uretanů, alkydů, vinylů, uretanových pryskyřic, PU epoxidů a jednosložkových polyuretanů (barvy, inkousty a lepidla). Ideální na vyplachování a čištění systémů a forem za studena a to od nánosů kompozitních polyesterových pryskyřic, gelů a barev. Díky své smáčivosti a své optimální rychlosti odpařování má větší zakrývací a penetrační schopnost než většina tradičních odlakovačů.
Neobsahuje metylenchlorid, který je klasifikován jako karcinogenní R40, čímž výrazně zlepšuje bezpečnostní podmínky, dále ekonomické podmínky díky nízké ztrátě odpařováním a pracovní podmínky vzhledem k velmi snadné aplikaci.
Produkt nespadá do ATEX zóny, není CMR. Není nebezpečný pro životní prostředí.

IMPASOL STRIPPER 400 je doporučován především na:

- ✓ ***Máčení aplikátorů, forem, trysek a difuzorů znečištěných od laků, barev, lepidel a pryskyřic.***
- ✓ ***Máčení zásobníků, příslušenství a aplikátorů od barev***
- ✓ ***Odstraňování vrstev barev, laků a povrchových úprav***
- ✓ ***Odstraňování epoxidů***
- ✓ ***Odstraňování polyesterových a epoxidových vytvrzených pryskyřic máčením***
- ✓ ***Vyplachování a čištění systémů a hlav u zařízení na tvorbu PU pěn.***
- ✓ ***Vyplachování a čištění systémů a forem od nánosů kompozitních polyesterových pryskyřic, gelů a barev.***
- ✓ ***Vyplachování termoplastových forem od pryskyřic.***
- ✓ ***Vyplachování zásobníků inkoustů v ofsetovém tisku a flexografii.***
- ✓ ***Čištění štětců, válečků, aplikátorů a náčiní***
- ✓ ***Máčení, stříkání a čištění nerezových válců, hlubotisku a přivaděčů válců.***
- ✓ ***Odstraňování nálepek a štítků***
- ✓ ***Čištění povrchů znečištěných od pryskyřic, lepidel, barev, laků a inkoustů.***
- ✓ ***Čištění lisů a zařízení na aplikaci živic, bitumenů a asfaltů.***
- ✓ ***Čištění sítotisků a jejich součástí.***
- ✓ ***Mytí nádrží, tanků, mixovacích a dávkovacích zařízení pryskyřic a monomerů.***
- ✓ ***Čištění výrobních tanků a mixérů - stříkáním a kartáčováním.***

ZPŮSOB POUŽITÍ:

Ponoření **Ponoření a míchání** **Máčení** **Cirkulace**
Kartáč a štětec **Mikrovlákno** **Tampon** **Nízkotlakové stříkání**

CHARAKTERISTIKA	NORMA	HODNOTA	JEDNOTKA
Vzhled	**Vizuálně**	Průhlená kapalina	
Barva	**Interne CQ 016**	**Zakalená - průsvitná**	
Kyselost	**ASTM D 847**	**0**	**% množství**
Test - Měděný plát koroze 100 h v 40°C	**ASTM D 130 NFM M 07015**	**1a**	**Záznam**
Ředitelnost vodou		**0**	**ppm**
Index KB, schopnost rozpouštědlo [bonitace]	**ASTM D 1133**	**>300**	
Hustota při 25°C	**EN ISO 12 185**	**859**	**kg/m^3**
Bod vznícení v uzavřené nádobě	**ISO 2719**	**30**	**°C**
Bod samovznícení	**ASTM E 659**	**>200**	**°C**
Bod tuhnutí	**ASTM D 97**	**-34**	**°C**
Zůstatek po odpaření	**ASTM D 1209**	**<1**	**%**
Výše odpařování relativně (ether=1)	**DIN 53 170**	**600**	
Povrchové napětí při 20°C	**ISO 6295**	**32,8**	**Dynes/cm**
Viskozita při 25°C	**ASTM D 445**	**1,6**	**mm^2/s**
Rychlost odpařování	**NF T 30 301**	**Až 3 hod**	

Návod k použití: Aplikace jsou možné ponořením, vymýváním, vyplachováním nebo máčením. Další možností je aplikace **IMPASOL® STRIPPER 400** a po následném změkčení a odloupnutí vrstvy poté opláchnutí tlakovou vodou pro rychlé odstranění hrubých nečistot (barev, laků, povlaků), čímž se sníží spotřeba produktu. Čas odstraňování je závislý na síle (tloušťce) a stupni vytvrzení (polymerizace), na teplotě při odstraňování a na případném použití mechanického odstranění.
IMPASOL® STRIPPER 400 je schopen přibližně za 5 až 15 min očistit slabé povlaky, nátěry (5-50µm). V případě odstraňování více vrstev nátěru může být tento čas delší (1 hodina a více) dle počtu vrstev povlaku.

Balení: 5, 30 a 200 litrů

HF SERVIS s.r.o.,Plešnice 25, 330 33 Město Touškov, **Tel: 377 279 255, Email:** technik@hfservis.cz

www.impasol.com