

KX 10

KONZERVAČNÍ OLEJ S VOSKOVOU BÁZÍ S TRVALOU PRUŽNOU OCHRANOU CHRÁNÍ PROTI KOROZI EXTRA VYSOKÁ PŘILNAVOST NA KOVY

KX 10 je unikátní konzervační olej s voskovou bází s trvalou pružnou ochranou. Vyznačuje se vysokou přilnavostí ke kovům, což zajišťuje široký rozptyl a schopnost udržet se na všech pohyblivých částech ošetřovaného mechanismu. Obsahuje účinné látky odstraňující a odpuzující vlhkost a inhibitory koroze, které působí jako prevence proti korozi. Vykazuje vysoké hodnoty odolnosti v klimatické a solné komoře.

Korozivní zkouškou v solné komoře se potvrdila vysoká odolnost produktu KX 10 - přes 720 hodin bez koroze.

Je určen pro mezioperační střednědobou ochranu součástí a mechanismů, polovýrobků a obrobků, při skladování a zakonzervování kovových dílů. **KX 10** obnovuje elektrická zařízení, které jsou vystavena vlhkosti nebo byla zatopena. Chrání elektrická zařízení od poruch způsobených vodou tím, že odstraňuje vlhkost a chrání povrch od dalšího působení vlhkosti. Vykazuje vysoké hodnoty odolnosti při venkovním skladování pod přístřeškem, zejména při jeho použití na ocelové plechy. Ideální k použití na elektrické rozvodné skříně, generátory, motory, dynamy, transformátory.

KX 10 je určen pro ochranu při skladování a krátkého transportu (včetně lodního) a pro aplikace v plastikářském, sklářském, lisovacím, strojírenském, elektronickém a automobilovém průmyslu, kde může dojít k přímému kontaktu s mazivy nebo oleji a obráběcími emulzemi (bez nutnosti odstranění **KX 10**). Relativní 100% ochranná účinnost je 30 dní, předpokládaná ochrana proti korozi závisí na způsobu aplikace, balení, skladování a klimatických podmínkách.

■ **Ochrana proti korozi**

■ **Velmi vysoká přilnavost na kovy**

■ **Extra ekonomický – spotřeba 10-50 g/m²**

■ **Spotřeba produktu (Ø 25 g/m²) → 1 litr produktu na 40 m²**

■ **Napomáhá impregnaci produktů**

■ **Jednoduchá a snadná aplikace**

■ **100% biologicky odbouratelný**

TYPICKÁ CHARAKTERISTIKA:

Chemická báze:

Nízkoviskozní ropný olejový základ (vysoce rafinovaná ropná frakce), pružná anti-korozní ochranná složka, vosky a vysoušecí (odvodňovací) činidla.

Barva	Zápach	Bod vzplanutí	Bod tuhnutí	Spotřeba	Viskozita při 40°C
Světle hnědá kapalina	Olejový	115°C	Max. -32°C	10-50 g/m ² , 1l/40m ²	4-5 mm ² /s
Koroze na oceli při 20°C/24 hod.		Čistič (dekonzervace)			Rozpustnost ve vodě
Negativní		Impaclean AQUA B 220, B 230, IMPASOL 2 nebo IMPASOL ORANGE			Nerozpustný

HF SERVIS s.r.o.
330 33 Plešnice 25

Město Touškov

Tel.: +420 377 279 255

impaguard@hfservis.cz

www.impaguard.cz



Aplikace:

- Před použitím promíchejte. Aplikujte na čistý, suchý a odmaštěný povrch. K odmaštění použijte produkt **AQUA B220, B230, IMPASOL 2 nebo IMPASOL ORANGE.**

Způsoby aplikace:

- Natíráním /i za tepla/, nástřikem nebo ponorem.
- Ochranné filmy se lehce rozpouštějí v mazacích olejích a nemusejí být odstraňovány.
- Skladujte mimo dosah dětí a od zdrojů vznícení. Zabraňte teplotám nad 50°C.

Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy.

Balení: 5l, 20l a 200l

Skladovatelnost: 12 měsíců při správných skladovacích podmínkách

WWW.IMPAGUARD.CZ